

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Revestimiento Cerámico Esmaltado

CALACATA PERLA

GRUPO B1a 60x120

25 de febrero de 205

NORMA ISO 13006	ENSAYO	REQUERIMIENTO	CERAMICA SAN LORENZO																												
Tamaño Nominal N ≥ 15 cm																															
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL																															
Dimensiones promedio																															
Largo y Ancho, en %	ISO 10545-2	± 0.3 % (o Max ± 1.0 mm)	Cumple																												
Espesor, en %	ISO 10545-2	± 5% (o Max ± 0.5 mm)	Cumple																												
Rectitud de lados, en %	ISO 10545-2	± 0.3% (o Max ± 0.8 mm)	Cumple																												
Ortogonalidad, en %	ISO 10545-2	± 0.3% (o Max ± 1.5 mm)	Cumple																												
Planaridad																															
Curvatura Lateral, en %	ISO 10545-2	± 0.4% (o Max ± 1.8 mm)	Cumple																												
Curvatura Central, en %	ISO 10545-2	± 0.4% (o Max ± 1.8 mm)	Cumple																												
Alabeo con relación a la diagonal, en %	ISO 10545-2	± 0.4% (o Max ± 1.8 mm)	Cumple																												
Calidad de la Superficie, en %	ISO 10545-2	Mínimo 95%	Baldosas libre de defectos visibles a 1m de distancia																												
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACIÓN																															
Largo y Ancho, en mm. Calibre 1	ISO 10545-2		600 mm x 1200 mm																												
Espesor, en mm	ISO 10545-2	± 5%	7 mm																												
Peso promedio, en g		± 5%	12060 g																												
PROPIEDADES FÍSICAS																															
Absorción de agua (E), en %	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Cumple																												
Carga a la Rotura, en N																															
Espesor > 7.5mm	ISO 10545-4	Mínimo 700	Cumple																												
Modulo de Rotura, en N/mm2	ISO 10545-4	Mínimo 35	Cumple																												
Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	Requerido	Cumple																												
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	Determinado por el Fabricante	PEI -4																												
Tránsito			Medio																												
DESPLAZAMIENTO																															
Coeficiente de Fricción (DCOF)	ANSI-A 137.1 -2012																														
(Ref.Norma ADA USA)																															
PROPIEDADES QUÍMICAS																															
Resistencia a los Agentes Manchantes																															
Óxido Verde	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple																												
Yodo	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple																												
Aceite de Oliva	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple																												
Resistencia a las sales para piscina																															
Hipoclorito de sodio 5% (V/V)	ISO 10545-13	Mínimo B	Cumple																												
Resistencia a los Álcalis de baja concentración																															
Ácido Cítrico, 100 g/L	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple																												
Hidroxido de Potasio, 30 g/l		Determinado por el Fabricante	Cumple																												
Resistencia a los ácidos y Álcalis de alta concentración																															
Ácido Láctico al 5% (V/V)	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple																												
Hidroxido de Potasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple																												
REFERENCIA																															
Producto fabricado por Cerámica San Lorenzo SAC, según requisitos de la Norma INTERNACIONAL ISO 13006: "Dry -Pressed Ceramic Tiles", Annex K (Normative), Table K.1- Requirements for dry -pressed ceramic tiles-Group B 1a, Ev ≤ 0,5%.Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.																															
PRODUCTO																															
Imagen referencial Este producto contiene 5 caras.	Características <table> <tr> <th>Cuerpo</th> <th>Uso</th> <th>Tipología</th> <th>Acabado</th> </tr> <tr> <td>Cerámico</td> <td>Piso/Pared</td> <td>Marmoleado</td> <td>Pulido</td> </tr> <tr> <td>Superficie</td> <td>Color</td> <td>Tránsito</td> <td>Antideslizante</td> </tr> <tr> <td>Estructura</td> <td>Hueso</td> <td>Medio</td> <td>No</td> </tr> </table> Embalaje <table> <tr> <th colspan="2">Información para una Caja</th> <th colspan="2">Información para un Pallet</th> </tr> <tr> <td>Piezas</td> <td>m2</td> <td>Cajas</td> <td>Kg</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,16</td> <td>30</td> <td>1080</td> </tr> </table> Grado de Destonalización CALIDAD Y GARANTÍA CERTIFICADA			Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado	Cerámico	Piso/Pared	Marmoleado	Pulido	Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante	Estructura	Hueso	Medio	No	Información para una Caja		Información para un Pallet		Piezas	m2	Cajas	Kg	3	2,16	30	1080
Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado																												
Cerámico	Piso/Pared	Marmoleado	Pulido																												
Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante																												
Estructura	Hueso	Medio	No																												
Información para una Caja		Información para un Pallet																													
Piezas	m2	Cajas	Kg																												
3	2,16	30	1080																												

Av. Industrial s/n Las Praderas de Lurín - Lurín Telf: 417-0800 www.sanlorenzo.com.pe

Somos grupo LAMOSA.